



ARGENT 470 C

Le film de sécurité Argent 470 C réduit considérablement la chaleur solaire, tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis tout en apportant un look moderne en façade. Ce film sécurise les vitrages en empêchant le verre d'éclater en cas de chocs ou d'explosion. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.



Garantie
10 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme en 12600
2B2



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| Transmission des UV | 1 % |
| Transmission lumière visible | 30 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 44 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 44 % |
| Energie solaire totale rejetée | 68 % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | 65 % |
| Ratio solaire : | |
| Réflexion énergie solaire | 43 % |
| Absorption énergie solaire | 35 % |
| Transmission énergie solaire | 22 % |
| Réduction éblouissement | 68 % |
| Valeur "g" | 0.32 |
| Valeur "u" | 5.1 |
| Coefficient d'ombrage | 0.3 |
| Résistance à la rupture (kg/cm ²) | 28 |
| Élongation à la rupture | 125% |
| Type de pose : Intérieure | |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 125 μ |

Couleur depuis l'extérieur : ARGENT
 MOYEN

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ✓ |
| Double vitrage teinté | ! |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ! |
| Double vitrage clair stadip ext. | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int. | ! |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

