



CLEAR PRINT PVC

Le film Clear Print PVC permet d'être imprimé sur tout type de machine à impression, tout en offrant le meilleur coefficient optique pour un PVC.



Garantie
3 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **137 cm**

↔ **152 cm**


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	>30 %
Transmission lumière visible	91 %
Réflexion lumière visible extérieure	7 %
Réflexion lumière visible intérieure	6 %
Energie solaire totale rejetée	10 %
Energie solaire totale rejetée 2*	11 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	7 %
Absorption énergie solaire	8 %
Transmission énergie solaire	85 %
Réduction éblouissement	8 %
Valeur "g"	0.88
Valeur 'u'	5.7
Réduction de la déperdition calorifique (hiver)	
Rejet infrarouge (760-2500 nm)	
Coefficient d'ombrage	0.9
Type de pose :	
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PVC
Épaisseur	80 µ
Couleur depuis l'extérieur :	
TRANSPARENT	

CONSTRUCTION

1. PVC polymère transparent
2. Adhésif solvant polyacrylate, non permanent
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².