



MAT ACID-X

Le film de discrétion Mat Acid-X est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur.



Garantie
 Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	> 25 %
Transmission lumière visible	60 %

FRONT

Technology	CAST PVC
Thickness	70 µm
Finish	Opalescent

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	15 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	120µ

CONSTRUCTION

1. PVC polymère "cast" de 75µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner papier permettant la découpe numérique



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.