



Le film Opaque Noir est totalement occultant, d'un côté comme de l'autre de la vitre. Il ne laisse passer quasi aucune lumière et est idéal pour dissimuler un stock, un dépôt, etc.

Certifications



Garantie
 10 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu
 M1



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 152cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	<1%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	13%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	13%
Energie Solaire Totale Rejetée	72%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	65%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	11%
Absorption Énergie Solaire	88%
Transmission Énergie Solaire	1%
Réduction Éblouissement	100%
Valeur G	0.26
Coefficient D'Ombrage	0.2
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	NOIR

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	!
Simple Vitrage Teinté	×
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	!
Double Vitrage Teinté	×
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	×
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.