TECHNIMAT
Films et stores solutions

PLATINE 60 XC

FILMS CONTRÔLE SOLAIRE EXTÉRIEUR MIROIR

PLATINE 60 XC

Le film Platine 60 XC réduit fortement la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

Garantie
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme en 12600
3B3

Norme EN 1096-1
TESTÉ EN LABORATOIRE

Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

122 cm

152 cm

183 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	40 %
Réflexion lumière visible extérieure	31 %
Réflexion lumière visible intérieure	31 %
Energie solaire totale rejetée	66 %
Energie solaire totale rejetée 2*	71 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	34 %
Absorption énergie solaire	39 %
Transmission énergie solaire	25 %
Réduction éblouissement	60 %
Valeur "g"	0.36
Valeur 'u'	5.3
Coefficient d'ombrage	0.3
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur : ARGENT	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

CONTACT Village d'entreprise 13 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon 04 37 65 09 89