FILMS CONTRÔLE SOLAIRE **EXTÉRIEUR INNOVANT**



SPECTRA 44 XC

Issu des dernières technologies, le film Spectra 44 XC à base de céramique permet une réduction de la chaleur solaire, tout en étant transparent. Etant non-métalliques, les films Spectra 22 XC/333 XC/44 XC (nanocéramiques) ne sont pas sensibles à la corrosion et ne causent aucune interférence.



Garantie

Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Stockage de -5°C à +40°C





Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	54 %
Réflexion lumière visible extérieure	14 %
Réflexion lumière visible intérieure	14 %
Energie solaire totale rejetée	57 %
Energie solaire totale rejetée 2*	61 %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	10 %
Absorption énergie solaire	62 %
Transmission énergie solaire	28 %
Réduction éblouissement	42 %
Valeur "g"	0.42
Valeur 'u'	5.08
Rejet infrarouge (760-2500 nm)	+/- 97%
Coefficient d'ombrage	0.5
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 μ
~	

Couleur depuis l'extérieur : NEUTRE

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**


Simple vitrage clair	~
Simple vitrage teinté	Ţ
Simple vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage clair	Ţ
Double vitrage teinté	Ī
Double vitrage teinté réfléchissant	~
Double vitrage gaz	Ţ
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	Ţ



*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

- 1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres 2. polyester de haute qualité optique avec dépôt de particules
- **3.** adhésif de liaison
- 4. polyester de haute qualité optique
- 5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
- 6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.