



### VISTA 99 XC

Le film Vista 99 XC Day/Night Discretion supprime la chaleur solaire et l'éblouissement tout en conservant la possibilité de voir vers l'extérieur. Son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et apporte une protection "visuelle" de jour comme de nuit quasiment.



Garantie  
 Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Classement au feu  
**M1**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

### LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

### INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Transmission des UV                  | 1 %    |
| Transmission lumière visible         | 1 %    |
| Réflexion lumière visible extérieure | 88 %   |
| Réflexion lumière visible intérieure | 11 %   |
| Energie solaire totale rejetée       | 99 %   |
| Energie solaire totale rejetée 2*    | 99 %   |
| Ratio solaire :                      |        |
| Réflexion énergie solaire            | 85 %   |
| Absorption énergie solaire           | 14 %   |
| Transmission énergie solaire         | 1 %    |
| Réduction éblouissement              | 100 %  |
| Valeur "g"                           | 0.03   |
| Valeur "u"                           | 5.1    |
| Coefficient d'ombrage                | 0.2    |
| Type de pose : Extérieure            |        |
| Longueur du rouleau                  | 30,5 m |
| Composition film                     | PET    |
| Épaisseur                            | 75 µ   |

Couleur depuis l'extérieur : ARGENT

### CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*

### CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ✓ |
| Simple vitrage teinté               | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair                | ✓ |
| Double vitrage teinté               | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz                  | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✓ |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.